

TEINTES CARROSSERIE : CITROËN XANTIA

Le code peinture carrosserie figure sur le véhicule de l'une des façons suivantes :

- Tampon encreur, situé sur le passage de roue ou le tablier côté avant droit (jusqu'à juin 1999)
- Étiquette collée sur le pied avant gauche du véhicule (depuis juin 1999)

1. Étiquette d'identification




Figure : B2GP00MD

Étiquette collée sur le pied avant gauche du véhicule.

- a : Pressions de gonflage des pneumatiques.
- b : Caractéristiques des pneumatiques.
- c : Type de pneumatique.
- d : Préconisation de pression de gonflage de la roue de secours.
- e : Numéro Après-Vente : Pièces de Rechange.
- f : Référence du code peinture.
- g : Numéro de séquence fabrication.

2. Codification des peintures carrosserie

Les 3 premiers caractères sont toujours la référence de la teinte.

2.1. Tampon encreur

Le code peinture se compose de 5 lettres (ex : blanc Banquise code EWPES).

Le quatrième caractère est un symbole du lieu de fabrication.

Le cinquième caractère signifie peinture vernie ou non vernie.

S = Peinture non vernie.

R = Peinture vernie.

2.2. Étiquette collée sur la caisse

Le code peinture se compose de 4 lettres (ex : blanc Banquise code EWPA - -).

Le quatrième caractère est le symbole qualité :

- A = Peinture opaque non vernie
- B = Peinture opaque vernie

- C = Peinture métallisée vernie
- D = Peinture nacrée vernie
- - - = Emplacements prévisionnels pour besoins futurs

3. Teintes carrosserie

Teinte	Code couleur	Qualité	Berline	Break	Date de début	Date de fin	Teintes apprêts
Blanc Banquise	EWP	A	X	X	1993	2001	A1 : Blanc EWU
Bleu Amiral	KNC	B	X	X	1994	2001	A4 : Gris foncé EYM
Bleu Mondial	KLS	C	X	X	1993	1998	A3 : Gris moyen EYK
Bleu Sidéral	ENT	C	X	X	1993	1994	A4 : Gris foncé EYM
Bleu Saphir	ENU	B	X	X	1993	1994	A3 : Gris moyen EYK
Bleu Buckingham	KMV	C	X	X	1995	1998	A3 : Gris moyen EYK
Bleu Balmoral	KPK	C	X	X	1998	2000	A3 : Gris moyen EYK
Bleu Stratos	EPG	C	X	X	1993	1996	A2 : Gris clair EZM
Bleu Mauritius	KPK	D	X	X	1996	2001	A4 : Gris foncé EYM
Bleu Léman	KLH	C	X	-	1999	2001	A2 : Gris clair EZM
Gris Quartz	EYC	C	X	X	1993	2001	A3 : Gris moyen EYK
Gris Crépuscule	ETK	C	X	X	1993	1996	A2 : Gris clair EZM
Gris Fulminator	EYP	C	X	X	2000	2001	A4 : Gris foncé EYM
Gryline	KNA	-	-	-	2001	2001	A3 : Gris moyen EYK
Gris Gabion	ERZ	C	X	-	1993	1997	A2 : Gris clair EZM
Gris Silex	ETW	C	X	X	1993	1999	A4 : Gris foncé EYM
Gris Graphite							
Gris Route 66	EYG	C	X	-	1998	1999	A3 : Gris moyen EYK
Noir Onyx	EXY	B	-	X	1993	2001	A4 : Gris foncé EYM
Brun Quad	EEB	C	X	X	1996	1997	A3 : Gris moyen EYK
Brun Épice	EEQ	C	X	X	1998	1999	A3 : Gris moyen EYK
Rouge Cerise	EKL	D	X	X	1993	1995	A5 : Rouge KKZ
Rouge Opéra	EKV	C	-	-	1993	1995	A3 : Gris moyen EYK
Rouge d'Enfer	KJA	D	X	X	1995	1999	A5 : Rouge KKZ
Rouge Lucifer	EKQ	D	X	-	1999	2001	A5 : Rouge KKZ
Rouge Pivoine	EHJ	D	X	X	1998	2001	A5 : Rouge KKZ
Rouge Furio	EJX	B	X	X	1993	1998	A5 : Rouge KKZ
Rouge Hermès	KJW	B	X	X	1998	2000	A5 : Rouge KKZ
Rouge Griotte	KKS	B	-	-	1995	1998	A5 : Rouge KKZ
Rouge Hermès	KJW	B	-	-	1995	1999	A3 : Gris moyen EYK
Reine Verte	KQZ	D	X	X	1995	2000	A3 : Gris moyen EYK
Sable Phénicien	ECZ	C	X	X	1993	1996	A6 : Jaune KAB
Sable d'été	EDQ	C	X	X	1996	1998	A3 : Gris moyen EYK
Vert Mer du Nord	KQT	-	X	-	1998	1999	A3 : Gris moyen EYK
Vert Hurlevent	KRZ	D	X	-	2000	2001	A3 : Gris moyen EYK
Vert Libellule	KRK	C	X	X	1997	2000	A3 : Gris moyen EYK
Vert Poséidon	ESY	C	X	X	1995	1997	A2 : Gris clair EZM
Vert Galant	KRS	C	X	X	2000	2001	A2 : Gris clair EZM
Vert Véga Nacré	ERY	D	X	X	1993	1996	A3 : Gris moyen EYK
Vert Véga Métal	KQH	C	X	X	1996	2000	A3 : Gris moyen EYK
Vert Longchamp	KSD	C	X	X	2000	2001	A3 : Gris moyen EYK

4. Couleurs sous-couches

4.1. Cataphorèse

Couleur utilisée en fabrication : Gris moyen.
Couleur des Pièces de Rechange : Gris moyen ou noir.

4.2. Apprêts teintés

Les usines utilisent des apprêts de couleur proche de la peinture de finition.

Le but est de réduire nettement la perception visuelle négative des impacts de gravillons.

Ces sous-couches colorées offrent en outre l'avantage d'obtenir plus facilement la bonne teinte dans le cas de couleurs à faible pouvoir couvrant (réduction du nombre de couches de peinture de finition).

Épaisseur minimum de la couche d'apprêt quelle que soit la couleur :

- 30 microns dans les zones non ou faiblement exposées au gravillonnage
- 45 microns dans les zones exposées au gravillonnage (éléments de façade, partie avant de pavillon, parties basses des éléments latéraux)

Toutes les surfaces extérieures sont recouvertes d'apprêt.

Sur les surfaces intérieures, la peinture de finition est appliquée directement sur la cataphorèse.

Les apprêts teintables ou teintés existent aussi chez nos fournisseurs homologués pour la peinture de réparation.

Nous conseillons aux réparateurs de les utiliser en fonction de la couleur du véhicule qu'ils ont à réparer.

5. Couleurs des équipements extérieurs

Finition	Désignation	Pièces
Niveau de finition	Peinture couleur carrosserie	Pièces teintées masse Gris Ouragan (code FZL)
X	Boucliers avant et arrière	Bandeaux de contact sur pare-chocs Bandeaux latéraux Poignées de portes Rétroviseurs
SX - VXS	Baguettes latérales	Rétroviseurs
	Boucliers avant et arrière	Poignées de portes
	Coquilles de rétroviseurs	-
	Enjoliveur de porte de coffre	-
Exclusive - Séduction	Boucliers avant et arrière complets	Rétroviseurs
Millésime - Tentation	Baguettes latérales	Poignées de portes
Nouvelles Frontières	Coquilles de rétroviseurs	-
Activa - Harmonie	Poignées de portes	-
Tous types : XANTIA I	Noir mat (code EXX) :	-
	Plaque de police arrière	
	Bas de caisse	

6. Pièces en matériaux composites (à peindre)

Éléments de carrosserie	Matière	Revêtement pièces de rechange (à peindre)
Boucliers (selon version)	PEP : Polypropylène	Apprêt (sur zones à peindre)
		Apprêt (sur surface complète)
Façade : XANTIA I	PC : Polycarbonate	Apprêt
Calandre : XANTIA II	PC : Polycarbonate	Apprêt
Bandeaux latéraux	PEP : Polypropylène	Apprêt
Trappe à carburant	PEP : Polypropylène	Apprêt
Coquilles de rétroviseurs	PEP : Polypropylène	Apprêt
Poignées de portes	ABS : Acrylobutadiène styrène	Apprêt
Becquet arrière	BMC : Résine polyester+ fibre de verre	Apprêt

7. Teintes roues

Pièces	Type	Couleurs	Date de début	Date de fin

Jantes tôle	Selon version	Noir mat (code EXX)	1993	2001
Jantes en alliage d'aluminium	Selon version	Gris métallisé (code FTU)	1993	2001
		Gris métallisé (code EVT)	1997	2001
Enjoliveurs de roues	Selon version	Gris métallisé (code FTU)	1993	2001
		Gris métallisé (code EVT)	1997	2001

8. Teintes flottes et administrations

Les teintes flottes et administrations ne sont spécifiques à aucun type de véhicule.
Consulter la note tous types "Teintes Flottes et Administrations".

9. Mise en peinture des pièces en plastique

Les pièces de rechange concernées par une mise en peinture sont vendues " prêtes à peindre ".

Les pièces ont subi la préparation usine propre à la nature de la matière et reçu la couche d'apprêt apte à recevoir la laque de finition.

Mode opératoire :

- Dégraissage avec chiffon imbibé de dégraissant
- En cas de défaut d'aspect : Léger ponçage avec un abrasif de type "fibreux" ou à grain fin
- Application laque de finition

NOTA : Selon leur provenance, les boucliers peuvent être recouverts soit d'un apprêt monocomposant, soit d'un apprêt bicomposants.

Les apprêts monocomposant (gris moyen, aspect mat) sont sensibles à la détrempe par les solvants, utiliser un solvant peu agressif, ne pas poncer.

Les apprêts bicomposants (gris clair, aspect légèrement brillant) ne sont pas sensibles à la détrempe, ils peuvent supporter un léger ponçage.